



SILITEK NEUTRE

Mastic silicone élastique monocomposant résistant à l'eau et à l'expansion



DESCRIPTION

SILITEK NEUTRE est un mastic silicone neutre monocomposant prêt à l'emploi. Élastique en permanence, résistant à l'eau et à l'expansion, il est idéal dans le domaine de constructions et pour le remplissage des joints. SILITEK NEUTRO peut également être utilisé comme adhésif pour constructions en bois ou en métal, à usage sanitaire et à faire soi-même.

CARACTÉRISTIQUES

SILITEK NEUTRE est un mastic monocomposant prêt à l'emploi avec un durcissement neutre à l'humidité de l'air. Applicable sur les surfaces alcalines, il réduit l'effet corrosif sur de nombreux métaux.

Le mastic est anti-moisissure, ne se dissout pas, résiste à l'eau et convient à un usage sanitaire. Les couleurs standard disponibles sont: transparent, blanc, gris, marron, noir. Sont disponibles couleurs spéciales sur demande.

APPLICATIONS

Le silicone SILITEK NEUTRE réduit la corrosion du métal grâce à sa formulation neutre. Avant d'appliquer le silicone pour le traitement des joints, assurez-vous qu'ils sont exempts de graisse, huile, poussière ou autres particules. Pour les autres applications, la surface du mastic doit être exempt de saleté et non exposé à la tension ou à la pression pendant la phase de durcissement.

Le produit est également utilisé pour des utilisations en intérieur, grâce à son absence d'odeur. Le matériau durci peut être éliminé avec une collecte normale non triée. Consultez les règles de votre pays pour plus d'informations.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Composition	100% caoutchouc silicone	
Couleur	transparente	colorée
Poids spécifique (g/cm ³)	1,00 ± 0,03	1,24 ± 0,03
Composition	oxymique neutre	
SHORE A dureté	25 ± 3	
Temps de peau	10-18 minutes	
Temps de durcissement	1 mm/jour	
Élasticité	25%	
Allongement à la rupture	400%	
Température d'application	De +1°C à +60°C	
Température de service	De -60°C à +180°C	

EMBALLAGE

Cartouche de 300 ml



VALIDITÉ

Le produit se conserve jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, s'il est stocké dans l'emballage d'origine fermée et dans un endroit frais et sec à une température de +0°C à +30°C.

MISES EN GARDE

Le silicone SILITEK NEUTRE ne doit pas être utilisé pour sceller les aquariums. Pour des applications telles que joints sous l'eau à l'intérieur des piscines, nous recommandons l'utilisation de mastics spéciaux.

Dans le cas de surfaces métalliques, testez la possibilité de corrosion avant d'appliquer le matériau. Surfaces poreuses comme le marbre ou le grès peut présenter une décoloration sur les bords du joint en raison d'un amorçage insuffisant.

Ne salissez pas la zone du scellant et recouvrez-la éventuellement au besoin. Ne pas à peindre. Pour éviter d'endommager la surface du mastic, n'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou agressifs. On recommande l'utilisation de détergents doux. Compte tenu de la durée limitée de l'effet fongicide, le mastic il doit toujours être maintenu propre. Aérez suffisamment les locaux d'application pour mieux préserver l'effet anti-moisissure.

ATTENTION

Pendant la phase d'application et de durcissement, les locaux doivent être suffisamment ventilé.

Évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, nettoyer les yeux avec eau abondante pendant environ 15 minutes et consulter un ophtalmologiste.

Gardez le produit non durci hors de portée des enfants.

MENTIONS LÉGALES

Les informations contenues dans cette fiche, tout en représentant le plus d'étape connaissances avancées, ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer des tests précis préliminaires dans leurs conditions d'utilisation et d'exercice. Nous déclinons donc toute responsabilité pour une mauvaise utilisation du produit.

